



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Prodotto: AROFILL 514

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Arofill 514 è un poliolo formulato destinato alla produzione di stampati flessibili autopellanti. Il formulato è totalmente esente da sostanze clorurate. Il prodotto è disponibile sia neutro sia pigmentato di nero.

SPECIFICHE E PROPRIETA' TIPICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	: Liquido
Colore	: Neutro o nero (a scelta)
Viscosità a 25°C, mPa·s	: 550 - 650
Peso specifico a 25°C	: 1,11

CONDIZIONI DI PROCESSO E PRESTAZIONI

Poliolo Arofill 514	: pp 100
Isocianato Arodur 621.6	: pp 46
Temperatura componenti, °C	: 24 -26
Temperatura stampi, °C	: 30 - 40
Demoulding time, min	: 6 - 8
TEMPI DI REAZIONE A BANCO	
Temperatura componenti, °C	: 24 - 26
Cream time, s	: 20 - 25
Gel time, s	: 52 - 60
Densità, kg/m ³	
standard da 1 litro	: 120 - 140
Ritiro lineare % (test di laboratorio)	: 1.8 – 2.2

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Conservare il prodotto nei recipienti originali ermeticamente chiusi, protetti dall'umidità atmosferica in ambiente fresco e ben ventilato, preferibilmente ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C.

Durante la manipolazione devono essere indossati guanti ed occhiali protettivi.

Prima e durante l'uso il prodotto deve essere miscelato accuratamente.

Tempo di utilizzo: 6 mesi in confezioni sigillate.

PRECAUZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Per una informazione completa Vi preghiamo di consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

FORNITURA

Fusti da kg 200 netti.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati hanno valore semplicemente indicativo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i risultati che siano ottenuti con il loro impiego o per la loro utilizzazione in violazione di eventuali brevetti.